

GESSO DA MURO

Prodotto in polvere composto da gesso emidrato macinato per applicazione manuale.

GESSO DA MURO è classificato secondo la normativa europea EN 13279-1 come legante di gesso A1/A2/A3.



| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|-------------------------------------|
| Aspetto | Polvere bianca |
| Peso specifico polvere | ≈ 650 kg/m ³ |
| Granulometria | ≤ 0,3 mm |
| pH | ≈ 7 |
| Consumo | Variabile in funzione dell'utilizzo |
| Tempo di presa inizio / fine | ≈ 7 min |
| Tempo di lavorabilità | ≈ 6 min |
| Tempo di essiccazione | ≈ 8 gg |
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Acqua di impasto | ≈ 50% (≈ 16,5 l per sacco da 25 kg) |
| Aspetto | Polvere bianca |
| Peso specifico polvere | ≈ 650 kg/m ³ |
| Granulometria | ≤ 0,3 mm |
| Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento. | |

GESSO DA MURO è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47



IMBALLO / SACCHI DI CARTA DA 25 KG ~ CONFEZIONE / SU BANCALI DA 60 SACCHI

UTILIZZO

GEDSO DA MURO è un legante a base di gesso per l'uso diretto o per ulteriori lavorazioni. È indicato per l'esecuzione di fissaggi rapidi per interni, in ambito civile, industriale e monumentale. In particolare, GEDSO DA MURO può essere utilizzato per:

- esecuzione di fissaggi rapidi;
 - esecuzione di fissaggi temporanei nel montaggio di elementi ornamentali (marmi per scale, architravi e colonnati, etc.);
 - fissaggio di condotte sottotraccia per impianti elettrici;
 - fissaggio di controtelai per il montaggio di infissi interni;
 - realizzazione di strutture coibentate per caminetti;
- realizzazione di volte con conglomerati leggeri nei restauri monumentali.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

- assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto e consistente.

Preparazione dell'impasto a mano:

- inserire in un contenitore pulito l'acqua necessaria;
- impastare il quantitativo di polvere previsto;
- data la rapidità del prodotto prepararne la quantità che si prevede di utilizzare entro 5 minuti;
- aggiungere in continuo la polvere;
- miscelare fino ad ottenere la consistenza desiderata.

GEDSO DA MURO si applica con la cazzuola o la spatola in 2-3 minuti. Per facilitarne e migliorarne l'adesione la malta va premuta con la cazzuola, asportando la parte in eccesso con il taglio della stessa.

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di GEDSO DA MURO.

Non applicare il prodotto su strutture in ferro o in legno.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di prodotto a base di gesso da utilizzare come legante a pronta presa, per interni, GEDSO DA MURO, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 (A1/A2/A3). Il prodotto verrà applicato a mano con la cazzuola o con la spatola.

I prodotti Sicilgesso sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente - 23 giugno 2022. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGEDSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it