



## RASODUE

**Rasante di finitura premiscelato bianchissimo, a base di puro gesso scagliola e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.**

RASODUE è classificato secondo la normativa europea EN 13279-1 come intonaco di gesso in strato sottile C6/20/2.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Polvere bianca
Aspetto	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 600 kg/m <sup>3</sup>
Peso specifico prodotto essiccato	≈ 1100 kg/m <sup>3</sup>
Granulometria	≤ 0,2 mm
pH	≈ 11
Consumo	≈ 1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Tempo di presa	100 ± 15 min
Conducibilità termica	λ <sub>23-50</sub> = 0,36 W/m·K (val.tab.)
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup> - FP:A
Reazione al fuoco	Classe A1
Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.	



**IMBALLO / SACCHI DI CARTA DA 20 KG ~ CONFEZIONE / SU BANCALI DA 50 SACCHI**

### **UTILIZZO**

RASODUE è utilizzato per lisciare i locali intonacati ottenendo in tal modo una superficie perfettamente speculare. RASODUE è idoneo per rasature a velo e a spessore di ottima adesività e superiori resistenze meccaniche. Applicata in strati sottili, la finitura di RASODUE permette di creare effetti decorativi o riprodurre l'aspetto di materiali come il marmo.

Ideale anche per la rasatura del cartongesso.

Per interni.

### **SUPPORTI**

RASODUE può essere applicato su intonaco base gesso, base cemento e calce, previa opportuna stagionatura.

### **CONSERVABILITÀ**

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

### **APPLICAZIONE**

Preparazione dei supporti:

- Base gesso - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.
- Base cemento e calce - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente e sufficientemente stagionato.

Preparazione dell'impasto - mano o con trapano munito di frusta a bassa velocità:

- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
- versare il prodotto a spolvero fino alla scomparsa del velo d'acqua e lasciandolo imbibire e rimescolando solo la parte che viene immediatamente adoperata.

RASODUE si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

### **AVVERTENZE**

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASODUE.

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di rasante a base di gesso emidrato, inerti selezionati e additivi, per interni, RASODUE, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 (classe C6/20/2). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e liscio a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme. Il rasante dovrà avere un spessore di circa.....mm.

**I prodotti Sicilgesso sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente - 23 giugno 2022. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico**

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su [www.sicilgesso.it](http://www.sicilgesso.it)