

LATEQUICK

Lattice SBR per la preparazione di boiacche d'aggancio e per malte cementizie.

Per migliorarne la capacità adesiva, le prestazioni meccaniche, l'impermeabilità all'acqua ed incrementarne la durabilità. Prodotto per uso professionale.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido lattiginoso
Colore	Bianco
Densità apparente	≈ 1,01 kg/l
Resa metrica teorica	0.2-0.4 kg/m ² in funzione della rugosità del supporto

Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.

LATEQUICK è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47



CARATTERISTICHE

Imballo /
Taniche da 10 Lt

Confezione /
Su bancali da 33 taniche (10 lt) per bancale

Durata /
24 mesi in confezioni integre

 COLORE
BIANCO

IMPIEGO

LATEQUICK è un lattice sintetico a base di resine SBR in dispersione acquosa, studiato per la preparazione di boiacche d'aggancio ad elevate prestazioni e per l'additivazione di malte cementizie tradizionali, betoncini, calcestruzzi e impasti cementizi confezionati in cantiere.

Miscelato con cemento Portland consente di realizzare boiacche adesive per il collegamento tra supporti cementizi esistenti e nuovi riporti, massetti, rasature, rinzaifi o ripristini, migliorando l'adesione al supporto e riducendo il rischio di distacchi.

Impiegato come additivo negli impasti cementizi premiscelati, contribuisce a migliorare lavorabilità, tiosotropia, adesione, compattezza, resistenza meccanica, flessione e impermeabilità delle malte, in funzione del tipo di impasto, del dosaggio e delle condizioni applicative.

È idoneo per applicazioni interne ed esterne su:

- Boiacche di aggancio per massetti cementizi tradizionali e alleggeriti, per rasature cementizie, per riprese di getto e per ripristini e ricostruzioni di calcestruzzo su travi, pilastri, balconi e cornicioni;
- miglioramento di massetti aderenti;
- miglioramento di massetti galleggianti;
- miglioramento di malte da riempimento;
- additivazione di malte cementizie tradizionali, betoncini e calcestruzzi;
- rinzaifi e riporti cementizi ad elevata adesione;
- intonaci, rasature e rasanti-collanti, per migliorare tiosotropia, lavorabilità e adesione;
- rasature cementizie flessibili;
- miglioramento dell'impermeabilità e della resistenza a flessione di malte cementizie;
- applicazioni su vecchi massetti cementizi esistenti;
- supporti cementizi assorbenti, solidi e adeguatamente preparati.

Particolarmente indicato come complemento ai sistemi: CEMASS, CEMASS SMART e PERLACEM 400, per garantire la corretta adesione ai supporti in calcestruzzo e ai massetti esistenti.

È idoneo in additivazione con i premiscelati cementizi Sicilgesso della linea CEMIX, RASISSIMO, con adesivi/rasanti RASATHERM e THERMOSMART, e con il betoncino DIAMANT CONSOLIDA 30.

Per esterni ed interni.

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I supporti devono essere solidi, compatti e ben aderenti, completamente stagionati, asciutti, puliti, privi di tracce di oli o grassi ed esenti da polveri e parti incoerenti. Le superfici devono presentarsi umide ma senza acqua libera superficiale.

Preparazione dell'impasto e applicazione

LATEQUICK è pronto all'uso e non richiede aggiunta di acqua. Agitare o miscelare prima dell'impiego.

Come boiacca d'aggancio

Miscelare direttamente con il cemento fino ad ottenere una boiacca omogenea e priva di grumi.

Applicare mediante pennello, rullo o spazzolone sul supporto preparato.

Procedere alla posa del massetto o del getto cementizio quando la boiacca è ancora fresca, con tecnica "fresco su fresco".

Componente	CEMASS e CEMASS SMART	PERLACEM 400 (C12)
LATEQUICK	1	1
CEMENTO	2.5	2

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.01 del 23/07/2026

Come additivo per malte, intonaci, rasature, rasanti-collanti e betoncini premiscelati

Aggiungere LATEQUICK in completa sostituzione dell'acqua di impasto. Miscelare con agitatore meccanico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo. Preparare una quantità di materiale utilizzabile entro il tempo di lavorabilità dell'impasto cementizio.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i contenitori in luogo coperto ed asciutto, lontano da fonti di calore. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 24 mesi nelle confezioni integre.

AVVERTENZE

Non utilizzare puro come primer.

Non applicare su supporti gelati.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Proteggere dal gelo.

Non applicare su supporti non assorbenti.

Non utilizzare con miscele aventi come unico legante calce aerea.

Utilizzare in miscela con cemento, malte cementizie, betoncini, calcestruzzi o impasti cementizi idonei, secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica o previa verifica applicativa.

Il massetto deve essere applicato sulla boiacca ancora fresca. Non attendere l'essiccazione del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di lattice sintetico SBR in dispersione acquosa per la preparazione di boiacche d'aggancio e per l'additivazione di malte cementizie tradizionali, betoncini, calcestruzzi, rasature, rinzaffi e impasti cementizi confezionati in cantiere. Il prodotto dovrà essere idoneo per la realizzazione di boiacche adesive per massetti in aderenza, riprese di getto, rasature cementizie, rinzaffi e riporti cementizi, nonché per ripristini o ricostruzioni di calcestruzzo su travi, pilastri, balconi e cornicioni. Miscelato con cemento Portland o aggiunto agli impasti cementizi, dovrà contribuire al miglioramento di adesione, lavorabilità, tissotropia, compattezza, impermeabilità e resistenza a flessione, da applicare con tecnica fresco su fresco su supporti opportunamente preparati.

PRESTAZIONI AMBIENTALI

VOC (Direttiva 2004/42/CE).

Primer. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di VOC.



Conforme ai CAM Edilizia DM 24 novembre 2025 GU n. 281 del 03-12-2025. Contribuisce pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.01 del 23/07/2026