

RASSISSIMO LISCIO

Rasante cementizio bianco a tessitura fine, formulato con calce, inerti selezionati, resine ed additivi specifici tali da conferirgli un'ottima lavorabilità, aderenza ai supporti e traspirabilità.

RASSISSIMO LISCIO è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di categoria CSII.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto e colore	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 800 kg/m ³
Granulometria	≤ 0.2 mm
Consumo	≈ 1,1 kg/m ² per mm di spessore
Peso specifico malta fresca	≈ 1500 kg/m ³
Peso specifico malta essicata	≈ 1300 kg/m ³
Durata dell'impasto	≈ 24 h
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 1,5 N/mm ² (CSII)
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 0,4 N/mm ²
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,2 N/mm ² - FP:B
Assorbimento d'acqua per capillarità	> 0.4 kg/m ² ·min ^{0.5} (Wc0)
Fattore di resistenza al vapore	μ < 15
Conducibilità termica λ _{10dry} (P=50%) (val.tab.)	0,39 W/m·K
Acqua di impasto	≈ 48% (≈ 9,6 l per sacco da 20 kg)
Reazione al fuoco	Classe A1

Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.

RASSISSIMO LISCIO è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47



CARATTERISTICHE

Imballo /
Sacchi di carta da 20 kg

Confezione /
Su bancali da 50 sacchi (20 kg)

Durata /
12 mesi in confezioni integre

IMPIEGO

RASSISSIMO LISCIO è adatto per realizzazione di rasature, a finitura liscia o speculare, su intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi. Risulta riempitivo sulle irregolarità riuscendo a livellare le disomogeneità delle superfici. Per esterni ed interni. Ottimo fondo per rivestimento decorativo e per pitture.

SUPPORTI

Supporti tradizionali

RASSISSIMO LISCIO può essere applicato su intonaci base gesso e cemento ben ancorati, in interno ed esterno senza alcuna limitazione.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

- assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.

Preparazione dell'impasto - mano o mescolatore:

- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
- aggiungere in continuo la polvere e miscelare fino ad ottenere la consistenza desiderata;
- fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo prima dell'uso.

RASSISSIMO LISCIO si applica con spatola americana, in due mani distanziate circa un'ora l'una dall'altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del supporto).

Ad asciugamento avvenuto:

- per ottenere l'aspetto liscio ripassare sul RASSISSIMO LISCIO con cazzuola americana caricata con lo stesso prodotto;
- per ottenere l'aspetto speculare bagnare il RASSISSIMO LISCIO e ripassare senza riporto di materiale.

A maturazione avvenuta del RASSISSIMO LISCIO (ca. 28 giorni), è possibile eseguire il rivestimento decorativo.

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento, o in pieno sole.

Proteggere il prodotto dal gelo, dalla pioggia nelle 48 ore successive all'applicazione.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASSISSIMO LISCIO.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasante a base di cemento, inerti selezionati e additivi, per interni, RASSISSIMO LISCIO, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1 (GP-CSII-Wc0). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.01_13/01/2025