

RASSISSIMO LISCIO

Rasante bianco a base di calce e cemento, facile da stendere e ideale per finiture lisce, uniformi e resistenti.



RASSISSIMO LISCIO è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di categoria CSII.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto e colore	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 800 kg/m ³
Granulometria	≤ 0.2mm
Acqua di impasto	≈ 48% (≈ 9,6 l per sacco da 25 kg)
Consumo	≈ 1,1 kg/m ² per mm di spessore
Peso specifico malta fresca	≈ 1500 kg/m ³
Peso specifico malta essicata	≈ 1300 kg/m ³
Durata dell'impasto	≈ 6 h
Adesione al supporto (CEMIX)	≥ 0.4 N/mm ² - FP:B
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0.2 N/mm ² - FP:B
Assorbimento capillare (EN 13057)	> 0.4 kg/m ² ·min ^{0.5} (W0)
Fattore di resistenza al vapore	μ < 15
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 1,5 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 0,4 N/mm ²
Conducibilità termica λ _{10,dry} (P=50%) (val.tab.)	0.39 W/(m·K)
Reazione al fuoco	Classe A1

Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.



CARATTERISTICHE

Imballo /
Sacchi di carta da 25 kg

Confezione /
Su bancali da 60 sacchi (25 kg)

Durata /
12 mesi in confezioni integre

 COLORE
BIANCO

IMPIEGO

RASSISSIMO LISCIO è adatto per realizzazione di rasature, a finitura liscia o speculare, su intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi. Risulta riempitivo sulle irregolarità riuscendo a livellare le disomogeneità delle superfici. Per esterni ed interni. Ottimo fondo per rivestimento decorativo e per pitture.

SUPPORTI

Supporti tradizionali

RASSISSIMO LISCIO può essere applicato su intonaci base gesso, calce e cemento ben ancorati, in interno ed esterno senza alcuna limitazione.

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

- assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.

Preparazione dell'impasto - mano o mescolatore:

- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
- aggiungere in continuo la polvere e miscelare fino ad ottenere la consistenza desiderata
- fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo prima dell'uso.

RASSISSIMO LISCIO si applica con spatola americana, in due mani distanziate circa un'ora l'una dall'altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del supporto).

Ad asciugamento avvenuto:

- per ottenere l'aspetto liscio ripassare sul RASSISSIMO LISCIO con cazzuola americana caricata con lo stesso prodotto;
- per ottenere l'aspetto speculare bagnare il RASSISSIMO LISCIO e ripassare senza riporto di materiale.

A maturazione avvenuta del RASSISSIMO LISCIO (ca. 28 giorni), è possibile eseguire il rivestimento decorativo.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento, o in pieno sole.

Proteggere il prodotto dal gelo, dalla pioggia nelle 48 ore successive all'applicazione.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASSISSIMO LISCIO.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasante a base di cemento, inerti selezionati e additivi, per interni, RASSISSIMO LISCIO, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1 (GP-CSII-W0). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme.



Certificato ambientale ReMade® n° 1525/001 del 06/08/2025 sotto accreditamento Accredia.



Conforme ai CAM Edilizia DM 24 novembre 2025 GU n. 281 del 03-12-2025. Contribuisce pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.03_12/01/2026