

RASOGES PLUS

Finitura bianca, liscia, speculare, traspirante, a base di gesso emidratato ed anidro e calce.

RASOGES PLUS è classificato secondo la normativa europea EN 13279-1 come intonaco da costruzione a base gesso-calce B3/20/2.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 500 kg/m ³
Peso specifico prodotto essiccato	≈ 800 kg/m ³
Granulometria	≤ 0,2 mm
pH	≈ 9
Consumo	≈ 1 kg/m ² per mm di spessore
Acqua di impasto	≈ 62% (≈ 12,4 l per sacco da 20 Kg)
Tempo di presa	100 ± 20 minuti
Conducibilità termica	λ = 0,26 W/m•K
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 3,0 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 2,0 N/mm ²
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,3 N/mm ² - FP:A
Reazione al fuoco	Classe A1
Spessore	Minimo 1° mano: 1 mm Massimo totale (in più mani): 3 mm

Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.

naturali
BASE
GESSO



CARATTERISTICHE

Imballo /
Sacchi di carta da 20 Kg o sfuso in sili

Confezione /
Su bancali da 50 sacchi

Durata /
12 mesi in confezioni integre

 COLORE
BIANCO

IMPIEGO

RASOGES PLUS è utilizzato per lisciare i locali intonacati ottenendo in tal modo una superficie perfettamente speculare. Per interni.

SUPPORTI

RASOGES PLUS può essere applicato su intonaco base gesso, base cemento e calce, previa opportuna stagionatura. Il prodotto può inoltre essere applicato su cartongesso.

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

- Base gesso - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.
 - Base cemento e calce- assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente e sufficientemente stagionato.
- Preparazione dell'impasto con trapano munito di frusta a bassa velocità:
- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
 - aggiungere in continuo la polvere e miscelare fino ad ottenere la consistenza desiderata;
 - fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo prima dell'uso.

RASOGES PLUS si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.


Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASOGES PLUS.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasante a base di gesso emidrato, inerti selezionati e additivi, per interni, RASOGES PLUS, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 (classe B3/20/2). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme. Il rasante dovrà avere uno spessore massimo di 3 mm.

 Conforme ai CAM Edilizia DM 24 novembre 2025 GU n. 281 del 03-12-2025. Contribuisce pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.02_12/01/2026