

# RASOGES TPLUS

Finitura bianchissima di alto pregio, ad alta copertura, liscia, speculare, traspirante, a base di gesso emiidrato ed anidro e calce.

RASOGES TPLUS è classificato secondo la normativa europea EN 13279-1 come intonaco da costruzione a base gesso-calce B3/20/2.

## SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 500 kg/m <sup>3</sup>
Peso specifico prodotto essiccato	≈ 800 kg/m <sup>3</sup>
Granulometria	≤ 0,2 mm
pH	≈ 9
Consumo	≈ 1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Acqua di impasto	≈ 62% (≈ 12.4 l per sacco da 20 Kg)
Tempo di presa	100 ± 20 minuti
Conducibilità termica	λ = 0,26 W/m•K
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 3,0 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP:A
Reazione al fuoco	Classe A1
Spessore	Minimo 1° mano: 1 mm Massimo totale (in più mani): 3 mm

Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.

*naturali*  
BASE  
GESSO



## CARATTERISTICHE

**Imballo /**  
Sacchi di carta da 20 Kg o sfuso in sili

**Confezione /**  
Su bancali da 50 sacchi

**Durata /**  
12 mesi in confezioni integre

 COLORE  
BIANCHISSIMO

## IMPIEGO

RASOGES TPLUS è utilizzato per lisciare i locali intonacati ottenendo in tal modo una superficie perfettamente speculare. Garantisce una finitura ad alto pregio, uniforme ed a elevato potere coprente a basso spessore. Per interni.

## SUPPORTI

RASOGES TPLUS può essere applicato su intonaco base gesso, base cemento e calce, previa opportuna stagionatura. Il prodotto può inoltre essere applicato su cartongesso.

## APPLICAZIONE

*Preparazione dei supporti:*

- Base gesso - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.
  - Base cemento e calce - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente e sufficientemente stagionato.
- Preparazione dell'impasto con trapano munito di frusta a bassa velocità:
- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
  - aggiungere in continuo la polvere e miscelare fino ad ottenere la consistenza desiderata;
  - fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo prima dell'uso.

RASOGES TPLUS si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

## CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

## AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.


Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASOGES TPLUS.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasante bianchissimo a base di gesso emidrato, inerti selezionati e additivi, per interni, RASOGES TPLUS, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 (classe B3/20/2). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme. Il rasante dovrà avere uno spessore massimo di 3 mm.

 Conforme ai CAM Edilizia DM 24 novembre 2025 GU n. 281 del 03-12-2025. Contribuisce pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su [www.sicilgesso.it](http://www.sicilgesso.it)

Scheda tecnica rev.02\_12/01/2026