

RASOUNO

Finitura bianchissima, liscia, speculare, traspirante, a base di gesso scagliola e calce.

RASOUNO è classificato secondo la normativa europea EN 13279-1 come intonaco di gesso in strato sottile C6/20/2.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 600 kg/m ³
Peso specifico prodotto essiccato	≈ 1100 kg/m ³
Granulometria	≤ 0,2 mm
pH	≈ 11
Consumo	≈ 1 kg/m ² per mm di spessore
Acqua di impasto	≈ 66% (≈ 13 l per sacco da 20 Kg)
Tempo di presa	120 ± 20 minuti
Conducibilità termica	λ = 0,36 W/m•K
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 2,5 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 1,0 N/mm ²
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,4 N/mm ² - FP:A
Reazione al fuoco	Classe A1
Spessore	Minimo 1° mano: 1 mm Massimo totale (in più mani): 3 mm

Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.

naturali
BASE
GESSO



CARATTERISTICHE

Imballo /

Sacchi di carta da 20 Kg o sfuso in sili

Confezione /

Su bancali da 50 sacchi

Durata /

12 mesi in confezioni integre



COLORE
BIANCHISSIMO

IMPIEGO

RASOUNO è utilizzato per lisciare i locali intonacati ottenendo in tal modo una superficie perfettamente speculare. Ideale anche per la rasatura del cartongesso. Per interni.

SUPPORTI

RASOUNO può essere applicato su intonaco base gesso, base cemento e calce, previa opportuna stagionatura.

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

- Base gesso - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.
- Base cemento e calce - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente e sufficientemente stagionato.

Preparazione dell'impasto con trapano munito di frusta a bassa velocità:

- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
- versare il prodotto a spolvero fino alla scomparsa del velo d'acqua e lasciandolo imbibire e rimescolando solo la parte che viene immediatamente adoperata.

RASOUNO si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASOUNO.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasante a base di gesso emidrato, inerti selezionati e additivi, per interni, RASOUNO, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 (classe C6/20/2). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e liscio a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme. Il rasante dovrà avere uno spessore massimo di 3 mm.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.02_12/01/2026