

SICILCONTACT

Imprimatura aggrappante acrilica con sabbie classificate.

È formulato per conferire a superfici lisce o poco assorbenti una rugosità controllata ed elevata aderenza, rendendole idonee alla successiva applicazione di autolivellanti, intonaci, rasanti, pitture e rivestimenti.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido paglierino
Densità apparente	≈ 1200 g/l
Resa metrica teorica	250 g/m²
Diluizione	Pronto all'uso

Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.



CARATTERISTICHE

Imballo /
Secchi da 5 Kg e 20 Kg

Confezione /
Su bancali da 18 secchi (5 kg) e 33 secchi (20 kg) per bancale

Durata /
24 mesi in confezioni integre



COLORE
GIALLO

IMPIEGO

SICILCONTACT è una imprimitura aggrappante a base di resine acriliche in emulsione acquosa e sabbie classificate, formulata per creare un ponte di adesione stabile tra supporti lisci o poco assorbenti e successivi strati di intonaco, rasatura o rivestimento minerale. Il prodotto conferisce alla superficie una ruvidità controllata che migliora l'ancoraggio meccanico dei materiali a base cementizia o calce/cemento, riducendo il rischio di distacchi. La colorazione del prodotto consente un controllo visivo immediato dell'uniformità di applicazione, riducendo il rischio di zone non trattate. È idoneo per applicazioni interne ed esterne su:

- calcestruzzo liscio
- calcestruzzo vibrato o prefabbricato
- superfici compatte e poco assorbenti
- pannelli truciolari (in costruzioni prefabbricate)
- lastre in cartongesso (prima di rasatura o intonacatura o per la posa a secco)
- supporti dove sia necessario creare un ponte di adesione meccanico.

Inoltre, è indicato come promotore di adesione per l'incollaggio di piastrelle in sovrapposizione su supporti non assorbenti o compatti, quali gres porcellanato, pietra naturale, clinker, purché stabili, puliti e ben aderenti; per migliorare ed uniformare l'ancoraggio su supporti difficili o poco assorbenti prima dell'applicazione di autolivellanti cementizi e a base anidrite. Su massetti in anidrite asciutti e stagionati, SICILCONTACT favorisce l'adesione di adesivi cementizi, rasature e rivestimenti successivi. Per esterni ed interni.

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I supporti devono essere solidi e ben aderenti, completamente stagionati, asciutti, puliti, privi di tracce di oli o grassi ed esenti da polveri e parti incoerenti.

Preparazione dell'impasto e applicazione

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare per omogenizzare il prodotto con mescolatore a basso numero di giri fino ad ottenere una pasta omogenea. SICILCONTACT si applica a rullo o a pennello avendo cura di ricoprire l'intera superficie oggetto di intervento. Durante l'applicazione di tanto in tanto rimescolare velocemente il prodotto, gli inerti contenuti tendono a sedimentare verso il basso del contenitore.

Prima di applicare l'intonaco attendere la completa asciugatura ed indurimento del SICILCONTACT (circa 2-4 ore).

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i contenitori in luogo coperto ed asciutto, lontano da fonti di calore. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 24 mesi nelle confezioni integre.

AVVERTENZE

Non applicare in caso di pioggia o rischio di pioggia, con sole battente o vento forte.

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.

Proteggere le superfici trattate da agenti atmosferici estremi, quali gelo, calore, irraggiamento solare diretto o pioggia, fino alla completa essiccazione del prodotto.

Assicurarsi che il supporto sia solido, pulito ed esente da contaminazioni quali polveri, oli, grassi, efflorescenze saline, muffe o parti incoerenti che possano compromettere l'adesione.

Rimuovere eventuali pitture in fase di distacco prima dell'applicazione.

Mescolare accuratamente prima e durante l'uso: le cariche minerali contenute nel prodotto possono sedimentare sul fondo del contenitore.

Applicare il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie, evitando accumuli e garantendo la completa copertura del supporto.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.02_12/01/2026

I consumi possono variare in funzione della natura e della rugosità del supporto; si consiglia di eseguire prove preliminari per determinarli con precisione.

Le condizioni ambientali (temperatura e umidità) possono influenzare i tempi di asciugatura.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di imprimitura aggrappante a base di resine in emulsione acquosa e sabbie classificate SICILCONTACT. Il prodotto sarà applicato a rullo o a pennello. L'intonaco successivo dovrà essere posato su SICILCONTACT asciutto ed indurito (circa 4 ore).

PRESTAZIONI AMBIENTALI

VOC(Direttiva 2004/42/CE).

Primer. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di VOC.



Certificato ambientale Remade® n° 1525/001 del 06/08/2025 sotto accreditamento Accredia.



Conforme ai CAM Edilizia DM 24 novembre 2025 GU n. 281 del 03-12-2025. Contribuisce pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it

Scheda tecnica rev.02_12/01/2026

